



**TS EN 197-1
CEM II/B-M (P-L) 32,5R
KOMPOZE ÇİMENTO**

Çimentonun Kimyasal Özellikleri

Bileşenler	% Standart Değer (En Çok)	% SANÇİM Tipik Değer
Kükürt Trioksit (SO ₃)	3,50	2,30
Klor (Cl)	0,10	0,022
Toplam Mineral Katkı	35,0	34,5

Çimentonun Dayanım Değerleri

Standart Değer En Az (MPa)			SANÇİM Tipik Değer (MPa)		
2 gün	7 gün	28 gün	2 gün	7 gün	28 gün
10,0		32,5	14,5	29,0	42,5

Çimentonun Fiziksel Özellikleri

	Standart Değer	SANÇİM Tipik Değer
Priz Başlama	En az 75 dak.	180
Hacim Genleşmesi	En çok 10 mm	1
Özgül Yüzey (cm ² /g)		4880