



**TS EN 197-1
CEM II/A-M (P-L) 42,5R
PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO**

Çimentonun Kimyasal Özellikleri

Bileşenler	% Standart Değer (En Çok)	% SANÇİM Tipik Değer
Kükürt Trioksit (SO ₃)	4,00	2,50
Klor (Cl)	0,10	0,021
Toplam Mineral Katkı	20,0	19,8

Çimentonun Dayanım Değerleri

Standart Değer En Az (MPa)			SANÇİM Tipik Değer (MPa)		
2 gün	7 gün	28 gün	2 gün	7 gün	28 gün
20,0		42,5	26,0	44,0	56,0

Çimentonun Fiziksel Özellikleri

	Standart Değer	SANÇİM Tipik Değer
Priz Başlama	En az 60 dak.	160
Hacim Genleşmesi	En çok 10 mm	1
Özgül Yüzey (cm ² /g)		4490